



别墅之星真石质感面漆

别墅之星真石质感面漆是由改性丙烯酸乳液与天然彩砂调制而成的质感类仿石涂料。效果丰富，色泽自然，为建筑提供庄重、高雅的饰面效果。

产品特性

- 易于施工，颜色和效果丰富；
- 适用面广，曲面等复杂造型都可以施工；
- 耐水、抗碱，性能优异；
- 水性丙烯酸乳液，无毒环保，无安全隐患。

应用范围

- 适合住宅、酒店、办公楼、学校等大型建筑物的新建工程；
- 广泛用于混凝土或水泥外墙的装饰及保护；
- 适合在异型弯曲墙面上喷涂出天然石材效果。

技术参数 【具体数据详见检测报告】

固体含量：大于 80.0%（重量）

表干时间：2 小时 /25℃

重涂时间：24 小时以上/25℃

理论用量：3.5~5.5kg/m²（实际耗漆量会因不同的施工方法、施工条件及质感效果而有差异，工程预算时应先进行实际测定。）

注：干燥时间会随环境温、湿度的不同而变化，另外重涂时间会因粒径的大小、厚度及花纹形状的不同而有差异。

颜色选择 多种标准颜色可供选择

包装规格 30KG/桶

产品储存

存放在 5~35℃、阴凉、清洁、干燥的地方，剩余的涂料应密封盖好，杂质能引起涂料的变质。产品若未开启且经妥善保存，贮存有效期为 1 年。

表面处理

涂装前，外墙墙面基层必须符合以下要求：

- 基层应牢固，不开裂、不掉粉、不起砂、不空鼓、无剥

离、无石灰爆裂点和无附着力不良的旧涂层等；

- 基层应表面平整，墙面平整度偏差应小于5mm，且表面应平而不光；立面垂直、阴阳角垂直、方正和无缺棱掉角，分格缝深浅一致且横平竖直；
- 基层应清洁，表面无灰尘、无浮浆、无油迹、无锈斑、无霉点、无盐类析出物和无青苔等杂物；霉菌和藻类必须处理干净；
- 基层应干燥，基层含水率不得大于10%；基层的pH值不得大于10。

※ 涂饰前，应对基层进行验收；合格后，方可进行涂饰施工。

推荐体系

工序	涂料名称	涂装道数	稀释比例
底漆	别墅之星真石质感底涂	1	见说明书
面漆	别墅之星真石质感面涂	2	≤4%
罩面	别墅之星真石质感专用罩面清漆	1	见说明书

注意事项

- 涂装前应确认底材达到涂装要求；
- 应在 5~35℃ 的温度范围内涂装，涂装要求的空气湿度应小于 85%，阴雨天不可施工，施工后养护期内不能淋雨；
- 选择合适的施工方法和合适的施工工具，按推荐的施工工艺进行施工作业，施工前进行施工培训和练习；
- 应严格按照说明书规定的稀释比例，切勿稀释过量；
- 稀释的涂料不要倒回原漆内，施工后应立即清洗工具；
- 一次涂装不应过厚，如需要可分步骤施工。

工具洗涤 工具在使用后立即用水清洗，并晾干。

安全事项 详见《产品安全技术说明书》

附注：上面列出的产品性能及其应用资料是在特定实验条件下获得的，但产品实际使用环境复杂，技术性能（粘度、施工性、干燥性等）将随之变化，不受我们约束。不明之处，请与立邦公司联系。我们保留修订产品说明书而无须另行通知的权利。