



## 别墅之星真石质感专用罩面清漆

别墅之星真石质感专用罩面清漆是采用高耐候型丙烯酸聚合物乳液精心调制而成的一种真石产品专用罩面清漆，具有优异的耐水性，更进一步保护建筑物表面涂层，使其装饰效果持久如新。

### 产品特性

- 水性产品，安全环保；
- 采用性能极高的丙烯酸乳液，有效提升外墙质感产品体系的耐候性能和内部涂层的防水性能；
- 施工方便，流平性好，光泽低，可有效减少施工发花现象。

### 应用范围

- 适用于高档外墙砂壁涂料表面，提高涂膜的耐候性能。

### 技术参数

表干时间：30 分钟/25℃

重涂时间：2 小时以上/25℃

理论用量：10 m<sup>2</sup>/kg

注：干燥时间会随环境温、湿度的不同而变化；实际耗漆量会因不同的施工方法、施工条件及中涂层质感效果而有差异，工程预算时应先进行实际测定。

**外观颜色** 淡蓝色匀质液体

**包装规格** 18kg/桶

### 产品储存

存放在 0~35℃、阴凉、清洁、干燥的地方，剩余的涂料应密封盖好，杂质能引起涂料的变质。产品若未开启且经妥善保存，贮存有效期为 1 年。

### 表面处理

涂装前，外墙墙面基层必须符合以下要求：

- 基层应牢固，不开裂、不掉粉、不起砂、不空鼓、无剥离、无石灰爆裂点和无附着力不良的旧涂层等；
- 基层应表面平整，墙面平整度偏差应小于5mm，且表面应平而不光；立面垂直、阴阳角垂直、方正和无缺棱掉角，分

格缝深浅一致且横平竖直；

- 基层应清洁，表面无灰尘、无浮浆、无油迹、无锈斑、无霉点、无盐类析出物和无青苔等杂物；霉菌和藻类必须处理干净；
- 基层应干燥，基层含水率不得大于10%；基层的pH值不得大于10。

※ 涂饰前，应对基层进行验收；合格后，方可进行涂饰施工。

### 推荐体系

| 工序 | 涂料名称           | 涂装道数 | 稀释比例 |
|----|----------------|------|------|
| 底漆 | 别墅之星真石质感底涂     | 1    | 见说明书 |
| 面漆 | 别墅之星真石质感面涂     | 2    | 见说明书 |
| 罩面 | 别墅之星真石质感专用罩面清漆 | 1    | ≤15% |

### 注意事项

- 涂装前确认原先涂层是否达到涂装要求，避免中涂层未干透就涂刷罩面层；
- 应在 5~35℃之间涂装，涂装要求的空气湿度应小于 85%；
- 可采用滚涂、喷涂施工；
- 应严格按照说明书规定的稀释比例，使用中稀释比例必须保持一致；
- 施工后应立即清洗工具；
- 稀释的涂料尽量用完，不要倒回原漆内；
- 本产品请与别墅之星真石产品配套使用，详细涂装配套体系请咨询公司专业人员。

**工具洗涤** 工具在使用后立即用水清洗，并晾干。

**安全事项** 详见《产品安全技术说明书》

附注：上面列出的产品性能及其应用资料是在特定的实验条件下获得的，但产品实际使用环境则是多种多样，不受我们所约束。不明之处，请与立邦公司联系，我们保留修订产品说明书而无须另行通知的权利。